



- INTOSTUKCEM -
RASANTE A STUCCO IN POLVERE

INTONACO RASANTE A STUCCO CEMENTIZIO IN POLVERE
PER INTERNI ED ESTERNI PER LA LISCIATURA E
STUCCATURA DI SUPERFICI MURALI INTERNE ED ESTERNE
IDONEO PER FISSARE ANGOLI IN ZINCO

- INTOSTUKCEM -
POWDER STUCCO SKIM COAT

PLASTER AND STUCCO SKIM COAT, CEMENTITIOUS POWDER
FOR INDOORS AND OUTDOORS
SMOOTHING AND PATCHING INDOOR AND
OUTDOOR WALLS
SUITABLE FOR FIXING ANGLES OF ZINC

SERIE
SERIES

1 KG.
Peso Netto
Net Weight

CONSERVARE IN LUOGO NON UMIDO
STORE IN A DRY PLACE

INTOSTUKCEM

RASANTE A INTONACO E STUCCO CEMENTIZIO

IN POLVERE PER INTERNI ED ESTERNI

ISTRUZIONI PER L'USO

- Preparazione

Per ottenere i migliori risultati si consiglia di versare in un recipiente il quantitativo di acqua sufficiente alla preparazione del rasante necessario all'applicazione, vi si spolvera sopra l'**INTOSTUKCEM** fino a ricoprire l'acqua, si mescola con trapano a basso regime di giri e si lascia riposare per almeno 10 minuti. Dopo di che si rimescola ed eventualmente si aggiusta la consistenza fino a raggiungere quella desiderata per l'applicazione.

Il tempo di utilizzo del prodotto, a temperatura ambiente di 20° C, e' normalmente di 4 - 5 ore; si consiglia quindi di adoperarlo entro tale termine per non deprimere le sue caratteristiche finali.

- Applicazione

L'applicazione dell'**INTOSTUKCEM** puo' essere fatta con i mezzi tradizionali oppure applicato a macchina. Quando i quantitativi necessari sono rilevanti puo' essere preparato per mezzo di una normale macchina spruzzatrice e raccolto in un adatto contenitore.

L'INTOSTUKCEM KEIBEN puo' essere applicato indifferentemente per la finitura di intonaci nuovi e di malte non ancora indurite e su supporti già stagionati senza ricorrere ad adesivizzanti particolari.

Se le superfici da trattare sono vecchie pareti e' necessario che queste siano preventivamente pulite da materiale incoerente, grassi, vernici, calce o quant'altro possa rendere precaria l'adesione dell'**INTOSTUKCEM KEIBEN**.

Se le superfici da trattare presentano cavita' o irregolarita' nella planarita' si consiglia di rasarle preventivamente con l'**INTOSTUKCEM KEIBEN** almeno 24 ore prima della finitura finale.

La tinteggiatura finale potra' essere fatta dopo 10 giorni nel periodo caldo e dopo 20 giorni durante il periodo freddo.

- Avvertenze

L'**INTOSTUKCEM KEIBEN** non e' tossico e non e' nocivo, ma essendo un prodotto cementizio ha carattere alcalino, per cui se viene a contatto con la pelle deve essere lavato con acqua e sapone.

Per contatto accidentale con gli occhi procura bruciore ed arrossamento che scompaiono dopo un abbondante lavaggio con acqua.

- Confezione: Sacchi di carta politenata da 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.

POWDER CEMENT-BASED STUCCO SKIM COAT PLASTER FOR INDOORS AND OUTDOORS.

HOW TO USE

- Preparation

For best results it is recommended to start by adding the necessary amount of water in a container and then pouring **INTOSTUKCEM** until water is covered. Stir the mix with a low-speed drill and let it stand for about 10 minutes. After that stir it again (if necessary add more INTOSTUKCEM) until the desired consistency is obtained. The mix, at a temperature of + 20 °C, must be used within 4-5 hours after that time it is unworkable.

- Application of the mix

INTOSTUKCEM can be applied with traditional tools or with a machine. If the quantities of product are relevant it can be prepared by using a spraying machine and collected in a container.

INTOSTUKCEM KEIBEN is designed for finishing of both new plasters and mortars not yet dried and for already seasoned surfaces without drawing upon adhesive agent.

It is necessary that old walls are previously cleaned from loose materials, grease, paint, lime or whatever else might alter the bond. Moreover if surfaces have irregularities it is important to smooth with **INTOSTUKCEM KEIBEN** at least 24 hours before the last coat.

The painting could be made after 10 days in warm season and after 20 days in cold season.

- Safety instructions

INTOSTUKCEM KEIBEN is not toxic or harmful but as it contains cement can produce an irritating, alkaline reaction so if it comes in contact with skin it should immediately be removed with suitable cleaner soap and water. The accidental contact with eyes can cause redness and burning, take care to bathe the eyes immediately with water.

- Packaging: **INTOSTUCKEM KEIBEN** is available in 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg coated paper bags.



PATCH SMOOTHING WITH WHITE CEMENT FOR INDOORS AND OUTDOORS

Special whitest smoothing for fine finishing

- Presentation

RASO KEIBEN is a cement-based smoother for indoors. It is applied with a trowel to achieve extra-fine and ultra-white smoothed finishing with a decorative effect. It can be easily sanded after 24 hours of its application leaving intact parts not removed. It can also be used with excellent results for the smoothing of walls made with aerated blocks.

- Technical characteristics

RASO KEIBEN is made of white cement, whitest selected and controlled aggregate, hydrate lime and some organic additives which give to product the best fluidity and bond during the application and also a perfect resistance and breathability after it is hardened. It adheres well both on pre-mixed or traditional plasters and on the semi-wet, hardened and concrete surfaces.

RASO KEIBEN has the characteristic to create thickness approximately up to 1 mm or smoothing coat of few microns and to fill quickly without shrinkage porosity of surfaces.

- Technical data

Appearance	Powder
Color	White
Water mix ratio	48% for 100 kg of RASOKEIBEN
Specific weight of powder	ca.1,3 kg/dm ³
Consistency of the mix	Plastic
PH of the mix	> 12
Time setting	6/8 hours from the end of the mixing
Yield	2 kg/m ² /mm of thickness
Application temperature range	from + 5°C to +35°C
Drying time at + 20°C	after 15 days
Storage	6 months in original bags kept tightly and in dry place

- Preparation

For best results it is recommended to start by adding the necessary amount of water in a container and then pouring INTOSTUCKEM until water is covered. Stir the mix with a low-speed drill and let it stand for about 10 minutes. After that stir it again (if necessary add more INTOSTUCKEM) until the desired consistency is obtained. The mix, at a temperature of + 20 °C, must be used within 4-5 hours after that time it is unworkable.

- Application of the mix

INTOSTUCKEM can be applied with traditional tools or with a machine. If the quantities of product are relevant it can be prepared using a spraying machine and collected in a container.

INTOSTUCKEM KEIBEN is designed for the finishing of both new plasters and mortars not yet dried and for already seasoned surfaces without drawing upon adhesive agent.

It is necessary that old walls are previously cleaned from loose materials, grease, paint, lime or whatever else might alter the bond. Moreover if surfaces have irregularities it is important to smooth with **INTOSTUCKEM KEIBEN** at least 24 hours before the final coat.

The final painting could be made after 10 days in warm season and after 20 days in cold season.

- Safety instructions

INTOSTUCKEM KEIBEN is not toxic or harmful but as it contains cement can produce an irritating, alkaline reaction so if it comes in contact with skin should immediately be removed with suitable cleaner soap and water. The accidental contact with eyes can cause redness and burning, use immediately water to bathe the eyes.

- Packaging

INTOSTUCKEM KEIBEN is available in 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg coated paper bags.



INTOSTUKCEM STUCCO CEMENTIZIO BIANCO PER INTERNI ED ESTERNI

Rasante speciale bianchissimo per finiture finissime.

- Presentazione

Il **RASO KEIBEN** e' un rasante cementizio applicabile in interni con spatola americana per l'ottenimento di finiture finissime e lisce con effetto decorativo e di colore bianchissimo.

Può essere carteggiato facilmente dopo 24 ore dalla sua applicazione lasciando integre e resistenti le parti non asportate. Può essere utilizzato con ottimi risultati per la rasatura di pareti realizzate con blocchi cellulari.

- Caratteristiche tecniche

Il **RASO KEIBEN** e' costituito da cemento bianco, da inerti calcarei bianchissimi selezionati e controllati, da calce idrata e da additivi organici tali da conferirgli un'ottima scorrevolezza e un'ottima adesione ai supporti durante l'applicazione e un'ottima resistenza e traspirabilità allo stato indurito.

Aderisce bene sia sugli intonaci premiscelati sia su quelli tradizionali, sia allo stato semi-umido che dopo indurimento e sulle superfici in calcestruzzo.

Il rasante **RASO KEIBEN** e' caratterizzato dalla facilità di creare indifferentemente spessori fino a 1 mm o rasante di pochi microns e di riempire velocemente e senza ritiro le porosità dei supporti.

- Dati tecnici

Stato	polvere
Colore	bianco
Acqua d'impasto	ca. 48% lt. per 100 Kg di RASO KEIBEN
Peso specifico apparente	ca. 1,3 Kg/dm ³
Consistenza dell'impasto	plastica
PH dell'impasto	> 12
Durata dell'impasto	6 - 8 ore dalla fine della mescolazione
Consumo	2 Kg /m ² /mm di spessore
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Indurimento finale a +20°C	dopo 15 gg.
Conservazione	6 mesi negli imballi originali ben chiusi e conservati in ambiente asciutto

- Preparazione

Per ottenere i migliori risultati si consiglia di versare in un recipiente il quantitativo di acqua sufficiente alla preparazione del rasante necessario all'applicazione, vi si spolvera sopra il **RASO KEIBEN** fino a ricoprire l'acqua, si mescola con trapano a basso regime di giri e si lascia riposare per almeno 10 minuti. Dopo di che si rimescola ed eventualmente si aggiusta la consistenza fino a raggiungere quella desiderata per l'applicazione.

Il tempo di utilizzo del prodotto, a temperatura ambiente di 20°C, è normalmente di 4 - 5 ore; si consiglia quindi di adoperarlo entro tale termine per non deprimere le sue caratteristiche finali.

- Applicazione

L'applicazione del **RASO KEIBEN** può essere fatta con i mezzi tradizionali oppure applicato a macchina. Quando i quantitativi necessari sono rilevanti può essere preparato per mezzo di una normale macchina spruzzatrice e raccolto in un adatto contenitore.

Il **RASO KEIBEN** può essere applicato indifferentemente per la finitura di intonaci nuovi e di malte non ancora indurite e su supporti già stagionati senza ricorrere ad adesivizzanti particolari.

Se le superfici da trattare sono vecchie pareti è necessario che queste siano preventivamente pulite da materiale incoerente, grassi, vernici, calce o quant'altro possa rendere precaria l'adesione del **RASO KEIBEN**.

Se le superfici da trattare presentano cavità o irregolarità nella planarità si consiglia di rasarle preventivamente con il **RASO KEIBEN** almeno 24 ore prima della finitura finale.

La tinteggiatura finale potrà essere fatta dopo 10 giorni nel periodo caldo e dopo 20 giorni durante il periodo freddo.

- Avvertenze

Il **RASO KEIBEN** non è tossico e non è nocivo, ma essendo un prodotto cementizio ha carattere alcalino, per cui se viene a contatto con la pelle deve essere lavato con acqua e sapone.

Per contatto accidentale con gli occhi procura bruciore ed arrossamento che scompaiono dopo un abbondante lavaggio con acqua.

- Confezione

- Sacchi di carta politenata da 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.